


MUNKEN

MUNKEN PURE ROUGH

Munken Pure Rough to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchnienia i kremowym odcieniu. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Pure Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji. Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, periodyków oraz materiałów edukacyjnych. Obok techniki offsetowej świetnie nadaje się do druku laserowego i cyfrowego, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych. Dostępne w sprzedaży są również: naturalnie biały Munken Lynx Rough, intensywnie biały Munken Polar Rough oraz śnieżnobiały Munken Kristall Rough. Papier Munken Pure Rough o gramaturze 300 g/m² wypróbuj na okładkę!

Standardowe produkty Munken Pure Rough dostępne są z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Druk wielobarwny . Dostępny w arkuszach . Dostępny w zwojach

CERTYFIKATY / OŚWIADCZENIA

EU Ecolabel, Papier został przetestowany pod kątem Nordic Ecolabel, ECF, ISO 14001 , EMAS, Paper Profile, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek , Kontakt z żywnością , Odporność na starzenie (ISO 9706) , Bezdrzewny , FSC_C020637, PEFC_053399, Cradle to Cradle Certified®

TECHNIKI DRUKOWANIA

Offset, Flexo, Druk laserowy , Druk atramentowy czarno-biały

ODCIEŃ

Kremowy

POWIERZCHNIA

Niepowlekany, Szorstki



MUNKEN PURE ROUGH

Gramatura (g/m ²)	90	100	120	150	170	300 ^B
Nieprzezroczystość (%)	90	92	94	96	97	100
Grubość (µm)	126	140	168	210	238	420
Wolumen (grubość/gramatura)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Białość (CIE)	62	62	62	62	62	62
Jasność (ISO 2470/D65 %)	80	80	80	80	80	80
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	550	550	550	550	550	550

Zalecana liniatura rastra 133-150 lpi

^B Papier kaszerowany.

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.