

G-Flexmatt

z Arctic Paper Grycksbo

G-Flexmatt to matowy, jednostronnie powlekany papier o doskonałej zadrukowalności i drukowności. Idealnie nadaje się do produkcji opakowań elastycznych, takich jak opakowania na czekoladę i kawę, saszetki, torebki. Nadaje się do powlekania polimerami, dzięki czemu uzyskuje odpowiednią tłuszczoszczelność czy wodoodporność. Produkowany z optymalnie dobranej mieszanki włókien celulozy długo- i krótkowłóknistej, charakteryzuje się doskonałymi parametrami drukowymi i wysoką wytrzymałością.

G-Flexmatt jest dostępny z certyfikatem FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC® C007342 lub PEFC™ PEFC/05-33-98.



Specyfikacje

Podstawowe informacje: Gramatury od 60 do 100 g/m²
Powierzchnia: Matowy, Jednostronnie powlekany
Techniki drukowania: Flexo, Offset
Certyfikaty/Oświadczenia: FSC_C007342, PEFC_053398, ISO 14001, EMAS, ISEGA (kontakt z żywnością), Cradle to Cradle Certified®, ECF, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek, Bezdrzewny, ISEGA (kontakt żywnością)

G-Flexmatt

Gramatura (g/m²)	60	70	80	90	100
Grubość (µm)	62	74	85	96	107
Wolumen (grubość/gramatura)	1.03	1.06	1.06	1.07	1.07
Wytrzymałość na rozciąganie MD (ISO 1924-2, kN/m)	4.8	5.0	5.8	6.3	6.3
Wytrzymałość na rozciąganie CD (ISO 1924-2, kN/m)	2.4	2.6	3.2	3.6	3.6
Białość (CIE)	117	117	117	117	117
Jasność (ISO 2470/D65 %)	95	95	95	95	95
Gładkość (PPS, µm)	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Połysk (TAPPI T 480: 75°, g.u.)	25	25	25	25	25

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.